



Conceria "CADORE" S.R.L.

Via del Lavoro, 23

36071 ARZIGNANO (Vicenza)

ITALY - Tel. 0444-450655 - Telefax 0444-676223

www.conceriacadore.it

ordiniclienti@conceriacadore.it

SCHEDA TECNICA Technical Data Sheet

MADRAS

CARATTERISTICHE TECNICHE Technical Characteristics

SPESSORE Thickness	:	0,9/1,1 mm
TIPOLOGIA Leather types	:	FIORE CORRETTO Corrected Grain
ORIGINE E PROVENIENZA Raw material	:	PELLI BOVINE EXTRAEUROPEA Extraneous raw hides
TIPO DI CONCIA Tannage	:	AI SALI DI CROMO Chrome Tannage
TIPO DI TINTURA Dyeing	:	ALL'ANILINA PASSANTE IN BOTTE Through-dyeing Aniline
TIPO DI RIFINIZIONE Finishing	:	PIGMENTATA Pigmented

CARATTERISTICHE DI SOLIDITA' DEL COLORE Technical Characteristics

PARAMETRI Property	METODO DI PROVE Test Method	PRESTAZIONI Performance
Solidità del colore allo strofinio a secco <i>Dry rub fastness</i>	UNI EN ISO 11640	500 cicli val. ≥ 4 Scala Grigio 500 cycles val. ≥ 4 Grey Scale
Solidità del colore allo strofinio a umido <i>Wet rub fastness</i>	UNI EN ISO 11640	250 cicli val. ≥ 4 Scala Grigio 250 cycles val. ≥ 4 Grey Scale
Solidità del colore allo strofinio con sudore alcalino <i>Alkaline perspiration rub fastness</i>	UNI EN ISO 11640	80 cicli val. ≥ 4 Scala Grigio 80 cycles val. ≥ 4 Grey Scale
Solidità del colore alla luce <i>Light fastness</i>	UNI EN ISO 105-B02	≥ 4 Scala Blu ≥ 4 Blue Scale

CARATTERISTICHE FISICHE Physical Characteristics

PARAMETRI Property	METODO DI PROVE Test Method	PRESTAZIONI Performance
Adesione della rifinizione <i>Adhesion of finishing</i>	UNI EN ISO 11644	> 2 N/10mm
Resistenza allo strappo <i>Tear resistance</i>	UNI EN ISO 3377-1	> 20 N
Resistenza alla Flessione <i>Flex Resistance</i>	UNI EN ISO 5402	20.000 cicli (nessuna rottura) 20.000 cycles no damage

CARATTERISTICHE CHIMICHE Chemicals Characteristics

PARAMETRI Property	METODO DI PROVE Test Method	PRESTAZIONI Performance
pH dell'estratto acquoso e indice differenziale <i>pH Determination and difference figure (Δ pH)</i>	UNI EN ISO 4045	pH $\geq 3,2$ Δ pH $\leq 0,7$
Azo-Coloranti (Direttiva 2002/61/CE) <i>Azo-dyes (Directive 2002/61/CE)</i>	UNI CEN ISO/TS 17234	Assenti (< 30 ppm)
Contenuto in PCP <i>Pentachlorophenol content</i>	UNI EN ISO 17070	< 5 ppm
Contenuto in Cromo esavalente <i>Exavalent Chromium content</i>	UNI EN ISO 17075	< 3 ppm
Contenuto in formaldeide libera <i>Formaldehyde content</i>	UNI CEN ISO/TS 17226	< 150 ppm

PULIZIA E MANUTENZIONE Cleaning and Maintenance

Per la normale pulizia spolverare con un panno morbido e asciutto. Eventuali macchie si possono eliminare trattandole con un panno e prodotti per pulizia più delicati quali sapone neutro.

Non usare mai prodotti abrasivi o aggressivi quali solventi, smacchiatori, eccetera.

Dust with a soft and dry cloth for the normal clearing. Stains can be treated with a wet cloth and with products for the cleaning more delicate like neutral soap.

Never use abrasive or aggressive products like solvents, stain removers, et cetera.

Conceria "CADORE" S.r.l.