

**RAPPORTO DI PROVA****93500 / 1**

Ricevimento campione: 20-05-08

Esecuzione prova: 29-05-08

Emissione rapporto: 04-06-08

Denominaz.campione: **TELAIO DAY DREAM VERNICIATO NERO PER ESTERNO****PEDRALI S.P.A.**  
VIA FUSLINE 25  
25036 PALAZZOLO SULL'OGLIO (BS)  
ITALY**Resistenza alla corrosione NSS UNI EN ISO 9227:2006**

Purezza del cloruro di sodio utilizzato: 99,6 %

Acqua utilizzata: demineralizzata

Metodo per l'ottenimento dei provini: il campione è stato provato tal quale

Dimensioni e forma delle provette o del campione sottoposti a prova mm: 520 x 600 x 805 (h)

Pulizia delle provette o del campione prima della prova: ///

Protezione dei bordi: ///

Pulizia dopo la prova: con acqua demineralizzata

Numero delle provette o dei campioni esposti a prova: 1

Angolo di inclinazione delle provette/campioni (rispetto alla verticale): 20 ± 5°

Controllo con provetta di riferimento: entro i valori richiesti su placchetta CR4

Temperatura di prova: 35 ± 2 °C

pH della soluzione di prova e di raccolta: da 6,5 a 7,2

Velocità di raccolta e massa volumica della soluzione raccolta nel pluviometro: da 1 a 2 ml/h e 1,029 ÷ 1,036 g/l

Apparecchiatura impiegata: Camera in nebbia salina Heraeus-Votsch VSN 1000

Risultati della prova:

Periodo di esposizione (ore)	Osservazioni
120	non si riscontrano difetti

Nota: non è stata effettuata alcuna analisi per l'identificazione dei materiali provati.

Il responsabile di reparto  
dott. Franco BulianIl Direttore  
dott. Andrea Giavon